

**PRIORITY  
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

10/048122



REC'D 03 JUL 2000

WIPO

PCT

# 2  
5/14/03  
arr

**Bescheinigung**

EP 00/04667

ET 4

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft in Hamburg/Deutschland hat eine Patentanmeldung unter der Bezeichnung

"Datenspeicher und Verfahren zum Schreiben von Information in einen Datenspeicher"

am 26. Juli 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorläufig das Symbol G 11 B 7/08 der Internationalen Patentklassifikation erhalten.

München, den 29. Mai 2000

**Deutsches Patent- und Markenamt**

**Der Präsident**

Im Auftrag

Aktenzeichen: 199 35 775.7

Dzierzon

Beiersdorf AG  
Unnastr. 48

D-20253 Hamburg

(P 50737 BO/wo)  
Juli 1999

Datenspeicher und Verfahren zum Schreiben von  
Information in einen Datenspeicher

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Schreiben von Information in einen Datenspeicher mit einem optischen Informationsträger sowie einen Datenspeicher.

- 5 In der DE 298 16 802 ist ein Datenspeicher mit einem optischen Informationsträger beschrieben, der einen Polymerträger in Form einer Polymerfolie enthält. Als Material für die Polymerfolie werden Polymethylmethacrylat sowie ein von der Beiersdorf AG unter der Bezeichnung "Tesafilm kristallklar" vertriebener
- 10 Polymerfilm genannt, der biaxial orientiertes Polypropylen aufweist. Bei diesem Datenspeicher ist die Polymerfolie in mehreren Lagen spiralartig auf einen Wickelkern aufgewickelt, wobei sich zwischen benachbarten Lagen jeweils eine Adhäsionsschicht befindet. In den Datenspeicher lassen sich Informationen
- 15 einschreiben, indem die Polymerfolie mit Hilfe eines Schreibstrahls eines Datenlaufwerks lokal erwärmt wird. Die bei der Folienherstellung im Polypropylen durch biaxiale Verstreckung gespeicherte Energie wird nämlich bei der lokalen Erwärmung durch

den Schreibstrahl (kurze Laserpulse) wieder freigegeben, wobei sich das Polymerfolienmaterial lokal zusammenzieht und daher an den dem Schreibstrahl ausgesetzten Stellen seine Brechzahl ändert. Dies führt zu einer lokalen Änderung des Reflexionsvermögens (der Reflektivität) an der Grenzfläche der Polymerfolie, was mit Hilfe eines Lesestrahls in dem Datenlaufwerk erfaßt werden kann. Durch Fokussieren des Schreibstrahls oder Lese-  
 5 strahls läßt sich Information gezielt in eine vorgewählte Lage des Informationsträgers einschreiben bzw. daraus auslesen. Der Wickelkern kann optisch transparent sein und in seinem Zentrum eine Aussparung aufweisen, die zum Aufnehmen der Schreib- und Leseeinrichtung eines Datenlaufwerks dient. Dabei wird die Schreib- und Leseeinrichtung relativ zu dem Datenspeicher bewegt, während der Datenspeicher ruht, so daß der Datenspeicher nicht  
 10 im Hinblick auf eine schnelle Rotationsbewegung ausgewuchtet zu sein braucht.

Um die Leistung des Schreibstrahls effektiv in Wärme umzuwandeln und auf diese Weise eine lokale Änderung der Brechzahl in der Größenordnung von 0,2 zu erzielen, die für das Speichern von Information ausreichend ist, wird bei dem vorbekannten Daten-  
 20 speicher ein Absorber eingesetzt, der in der Adhäsionsschicht enthalten ist. Der Absorber ist jedoch nachteilig, da er auch den Lesestrahl abschwächt. Dies wirkt sich insbesondere bei mehrlagigen Systemen wie dem vorbekannten Datenspeicher störend aus. Zudem ist es wünschenswert, daß die erzielbare Änderung der Brechzahl noch größer ist, um von dem Lesestrahl ein stärkeres Signal zu erhalten.

30 Es ist Aufgabe der Erfindung, für einen Datenspeicher mit einem optischen Informationsträger, der einen Polymerträger aufweist, verbesserte Möglichkeiten zu schaffen.

Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren zum Schreiben von  
 35 Information in einen Datenspeicher mit einem optischen Informationsträger mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch

Datenspeicher mit den Merkmalen der Ansprüche 11 und 12. Vorteilhaft Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

- 5 Das erfindungsgemäße Verfahren dient zum Schreiben von Information in einen Datenspeicher mit einem optischen Informationsträger, der einen Polymerträger aufweist. Dabei werden an einzelnen Informationseinheiten zugeordneten Stellen des Polymerträgers in Abhängigkeit von der einzugebenden Information  
10 brechzahländernde Atome und/oder Moleküle in den Polymerträger eingebracht.

Die brechzahländernden Atome und/oder Moleküle, die sich in dem für das Speichern einer Informationseinheit vorgesehenen Bereich  
15 des Polymerträgers befinden, bewirken eine Änderung der Brechzahl. Die Folge davon ist eine lokale Änderung des Reflexionsvermögens (der Reflektivität) an der Grenzfläche oder den Grenzflächen des Polymerträgers zu einem benachbarten Medium. Dies kann mit Hilfe eines Lesestrahls erfaßt werden, der an der  
20 betrachteten Stelle in Abhängigkeit von der eingegebenen Information, also dem lokalen Gehalt an brechzahländernden Atomen und/oder Molekülen, reflektiert wird. Durch das Einbringen der brechzahländernden Atome und/oder Moleküle in den Polymerträger können die optischen Eigenschaften des Polymerträgers effektiv und in definierter Weise verändert werden. So lassen sich zum Beispiel lokale Brechzahländerungen in der Größenordnung von 0,2 und mehr erzielen, was für das Auslesen der eingegebenen Daten zum Beispiel mit Hilfe eines Lesestrahls ausreicht. Als Polymerträger eignet sich zum Beispiel eine Polymerfolie (Polymerfilm).

30

In dem Polymerträger werden die Informationseinheiten durch Änderung der optischen Eigenschaften in einem Bereich mit einer bevorzugten Größe von weniger als 1  $\mu\text{m}$  ausgebildet. Dabei kann die Information binär gespeichert werden, d.h. die lokale  
35 Reflektivität nimmt an der Stelle einer Informationseinheit nur zwei Werte an. Anders ausgedrückt, wenn die Reflektivität

oberhalb eines festgelegten Schwellenwerts liegt, ist an der betrachteten Stelle des Informationsträgers zum Beispiel eine "1" gespeichert, und wenn sie unterhalb dieses Schwellenwerts oder unterhalb eines anderen, niedrigeren Schwellenwerts liegt, 5 entsprechend eine "0". Es ist aber auch denkbar, die Information in mehreren Graustufen abzuspeichern. Dies ist möglich, wenn sich die optischen Eigenschaften des Polymerträgers an der Stelle einer Informationseinheit durch definiertes Einstellen der Brechzahl auf gezielte Weise verändern lassen, ohne daß dabei 10 eine Sättigung erreicht wird.

Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die brechzahländernden Atome und/oder Moleküle in den Polymerträger eindiffundiert, und zwar vorzugsweise durch 15 lokale Erwärmung. Dabei können die brechzahländernden Atome und/oder Moleküle einer Schicht entstammen, die auf dem Polymerträger aufgetragen ist. Um die brechzahländernden Atome und/oder Moleküle an der Stelle einer Informationseinheit in den Polymerträger einzubringen, wird dabei die Schicht oder der daran 20 angrenzende Polymerträger in dem betreffenden Bereich erwärmt, so daß die brechzahländernden Atome und/oder Moleküle aus der Schicht herauswandern und in den Polymerträger eindiffundieren können. Da aus Nachbarbereichen, die nicht erwärmt werden, keine brechzahländernden Atome und/oder Moleküle in den Polymerträger eindiffundieren, kann in dem Polymerträger auf diese Weise eine räumliche Verteilung brechzahländernder Atome und/oder Moleküle angeordnet werden, die dem Muster der einzugebenden Information entspricht.

30 Wenn die restliche Schicht, aus der die brechzahländernden Atome und/oder Moleküle stammen, nach dem Eingeben der Information von dem Polymerträger entfernt wird, sind die von einem Lesestrahл erfaßten Signale besonders deutlich, da sich die brechzahländernden Atome und/oder Moleküle praktisch alle in dem Polymerträger 35 befinden. Von brechzahländernden Atomen und/oder Molekülen in der restlichen Schicht kann also kein störender Einfluß ausgehen.

Nachdem die restliche Schicht entfernt ist, kann in den Datenspeicher aber keine neue oder weitere Information geschrieben werden. Es ist aber nicht zwingend notwendig, nach dem Eingeben von Information die restliche Schicht von dem Polymerträger zu entfernen. Denn die brechzahländernden Atome und/oder Moleküle haben in der molekularen Umgebung des Polymerträgers andere optische Eigenschaften als in der Schicht, in der sie in der Regel in höherer Konzentration und je nach Ausführungsform in einer Matrix gelagert sind. Eine Rolle spielt auch die der Grenzfläche zwischen dem Polymerträger und der Schicht gegenüberliegende Grenzfläche des Polymerträgers, deren Reflektivität vorwiegend durch die in den Polymerträger eindiffundierten brechzahländernden Atome und/oder Moleküle beeinflusst wird und nicht von der auf der anderen Seite des Polymerträgers befindlichen restlichen Schicht.

Eine andere Möglichkeit, die brechzahländernden Atome und/oder Moleküle in den Polymerträger einzubringen, besteht darin, sie mittels Teilchenstrahlen in den Polymerträger zu implantieren.

Die einzugebende Information kann zum Beispiel mittels eines fokussierten Schreibstrahls eingegeben werden. Als Schreibstrahl läßt sich zum Beispiel ein fokussierter Laserstrahl verwenden, der eine auf den Polymerträger aufgetragene Schicht mit brechzahländernden Atomen und/oder Molekülen lokal erwärmt, so daß brechzahländernde Atome und/oder Moleküle von dort aus in den Polymerträger eindiffundieren. Auch ein Teilchenstrahl bei einem Implantationsverfahren läßt sich als Schreibstrahl anwenden.

Eine andere Möglichkeit zum Beschreiben des Polymerträgers besteht darin, die einzugebende Information großflächig unter Verwendung einer Maske einzugeben. In diesem Fall kann der Polymerträger hinter einer Maske plaziert werden, die mit einem Muster gemäß der einzugebenden Information versehen ist. Vor der Maske befindet sich eine Quelle, zum Beispiel eine Wärmestrahlungsquelle oder eine Lichtquelle, deren Strahlung entsprechend

dem Muster der Maske zu dem Polymerträger oder einer Schicht mit brechzahländernden Atomen und/oder Molekülen auf dem Polymerträger durchdringt, oder eine Quelle für Teilchenstrahlung, um brechzahländernde Atome und/oder Moleküle entsprechend dem Muster der Maske in den Polymerträger zu implantieren.

Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die einzugebende Information durch Bestrahlung mit infrarotem Licht eingegeben, z.B. unter Verwendung eines Schreibstrahls oder einer Maske, wie bereits erwähnt. Das auf den Bereich für die Speicherung einer Informationseinheit gerichtete infrarote Licht (Wärmestrahlung) bewirkt eine lokale Erwärmung, die zu einer Diffusion von brechzahländernden Atomen und/oder Molekülen in den Polymerträger führt. Besonders geeignet ist infrarotes Licht im Wellenlängenbereich um  $1,5 \mu\text{m}$ , denn das Material des Polymerträgers (z.B. Polypropylen, siehe unten) weist dort nämlich in der Regel eine relativ starke Absorption auf, was durch Oberschwingungen der C-H-Streckschwingung bedingt ist.

Als brechzahländernde Atome und/oder Moleküle ist eine Vielzahl verschiedener Atome und/oder Moleküle denkbar. Die Auswahl richtet sich zum Beispiel nach der Verträglichkeit mit dem Polymerträger, nach der Größe des zu erzielenden Effekts (d.h. der gewünschten Änderung der Brechzahl), den optischen Eigenschaften im spektralen Bereich des zum Lesen der Information verwendeten Lesestrahls, usw.

Besonders vorteilhaft ist es, als brechzahländernde Atome und/oder Moleküle stark polarisierbare Moleküle zu verwenden. Sie haben eine relativ große Brechzahl und beeinflussen daher die optischen Eigenschaften des Polymerträgers relativ stark, wenn sie dort eingebracht sind.

Als stark polarisierbare Moleküle besonders geeignet sind halogenhaltige Moleküle. So erhöhen Chlor und Brom mit ihrer

großen Polarisierbarkeit die Brechzahl. Als halogenhaltige Materialien für eine auf den Polymerträger aufgetragene Schicht mit brechzahländernden Molekülen kommen insbesondere Harze und Oligomere in Frage. Gerade im Bereich der Acrylate existiert eine  
 5 Vielzahl von kommerziell erhältlichen, teilweise oder vollständig halogenisierten Monomeren.

Auch aromatische Moleküle lassen sich als stark polarisierbare Moleküle verwenden. Die Brechzahl bei Kohlenwasserstoffen kann  
 10 über die Aromatizität eingestellt werden; Aromaten besitzen deutlich höhere Brechzahlen als gesättigte Kohlenwasserstoffe. Besonders große Effekte lassen sich mit halogenhaltigen aromatischen Molekülen erzielen.

15 Eine andere Möglichkeit besteht darin, als brechzahländernde Atome und/oder Moleküle gering polarisierbare Moleküle zu verwenden, d.h. Moleküle, die im Vergleich zu dem Polymerträger eine niedrige Polarisierbarkeit und daher eine kleine Brechzahl haben. Denn auch solche Moleküle zeigen eine verhältnismäßig  
 20 starke Wirkung auf die optischen Eigenschaften des Polymerträgers, wenn sie dort zur Speicherung von Information eingebracht sind. So nimmt zum Beispiel die Brechzahl eines Mediums ab, wenn darin Wasserstoff durch Fluor ersetzt wird.

Das erfindungsgemäße Verfahren zum Schreiben von Information in einen Datenspeicher läßt sich in besonders vorteilhafter Weise in Verbindung mit zwei Arten von Datenspeichern ausführen.

Eine Art des erfindungsgemäßen Datenspeichers hat einen optischen  
 30 Informationsträger mit bereits eingegebener Information, der einen Polymerträger aufweist. Dabei enthält der Polymerträger an einzelnen Informationseinheiten zugeordneten Stellen in Abhängigkeit von der eingegebenen Information brechzahländernde Atome und/oder Moleküle. Der Datenspeicher kann vom Hersteller  
 35 in einer der oben erläuterten Weisen beschrieben werden. Falls dabei die brechzahländernden Atome und/oder Moleküle aus einer



auf dem Polymerträger aufgetragenen Schicht in den Polymerträger eindiffundiert wurden und anschließend diese Schicht entfernt wurde, kann vom Benutzer keine neue oder weitere Information in den Datenspeicher eingegeben werden, zumindest nicht gemäß dem  
5 erfindungsgemäßen Verfahren.

Die zweite Art des erfindungsgemäßen Datenspeichers hat einen optischen Informationsträger, der einen Polymerträger aufweist, wobei der Polymerträger mit einer Schicht versehen ist, die  
10 brechzahländernde Atome und/oder Moleküle enthält. Diese sind durch lokale Erwärmung in den Polymerträger eindiffundierbar. Ein derartiger Datenspeicher kann also vom Benutzer beschrieben werden; die Daten oder ein Teil der Daten kann aber auch bereits vom Hersteller eingegeben worden sein.

15 Die brechzahländernden Atome und/oder Moleküle weisen vorzugsweise stark polarisierbare Moleküle, wie zum Beispiel halogenhaltige Moleküle oder aromatische Moleküle, oder auch gering polarisierbare Moleküle auf, wie oben erläutert.

20 Wenn der Polymerträger mit einer Schicht versehen ist, die brechzahländernde Atome und/oder Moleküle enthält, ist bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Schicht ein Absorber zugeordnet, der dazu eingerichtet ist, einen Schreibstrahl zumindest teilweise zu absorbieren und die dabei erzeugte Wärme zumindest teilweise lokal an die Schicht und/oder den Polymerträger abzugeben. Der Absorber kann zum Beispiel in der Schicht, im Polymerträger oder in einer dem Polymerträger benachbarten Adhäsionsschicht enthalten sein. Er erleichtert die Absorption  
30 eines Schreibstrahls und damit die für die Diffusion der brechzahländernden Atome und/oder Moleküle erforderliche lokale Erwärmung. Alternativ (oder auch zusätzlich) kann die Erwärmung auch durch Bestrahlung mit infrarotem Licht, z.B. im Wellenlängenbereich um 1,5  $\mu\text{m}$  erfolgen, wie bereits erläutert. Ein  
35 Polymerträger wie z.B. aus Polypropylen weist dort nämlich - bedingt durch Oberschwingungen der C-H-Streckschwingung - eine

relativ starke Absorption auf. Damit kann gegebenenfalls auf einen zusätzlichen Absorber verzichtet werden.

Vorzugsweise weist der Informationsträger mehrere Polymer-  
 5 trägerlagen auf, durch die hindurch Informationseinheiten aus  
 einer vorgewählten Polymerträgerlage auslesbar und gegebenenfalls  
 in eine vorgewählte Polymerträgerlage schreibbar sind. Zwischen  
 benachbarten Polymerträgerlagen kann jeweils eine Adhäsions-  
 schicht angeordnet sein, um die Polymerträgerlagen untereinander  
 10 zu fixieren. Als Adhäsionsmittel eignet sich zum Beispiel ein  
 luftblasenfreier Acrylatkleber, der z.B. chemisch oder durch UV-  
 bzw. Elektronenstrahlung vernetzt wird. Wenn die Brechzahl der  
 Adhäsionsschicht nur geringfügig von der Brechzahl des Polymer-  
 15 trägers abweicht, werden störende Reflexionen eines Lesestrahls  
 oder Schreibstrahls an einer Grenzschicht zwischen einer Polymer-  
 trägerlage und einer benachbarten Adhäsionsschicht minimiert.  
 Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Unterschied der Brechzah-  
 len kleiner als 0,005 ist. Ein bestehender Unterschied der  
 Brechzahlen kann jedoch zum Formatieren des Datenspeichers  
 20 genutzt werden. Es ist denkbar, daß eine brechzahländernde Atome  
 und/oder Moleküle enthaltende Schicht (siehe oben) adhäsive  
 Eigenschaften aufweist, so daß eine zusätzliche Adhäsionsschicht  
 entfallen kann.

Als Polymerträger kann Plattenmaterial verwendet werden. Der  
 Polymerträger kann aber auch eine Polymerfolie aufweisen, zum  
 Beispiel aus biaxial orientiertem Polypropylen (BOPP). Wenn als  
 Polymerträger eine Polymerfolie eingesetzt wird, ist bei einer  
 bevorzugten Ausführungsform der Informationsträger spiralartig  
 30 aufgewickelt, wobei zwischen benachbarten Polymerfolienlagen  
 vorzugsweise jeweils eine Adhäsionsschicht vorgesehen ist. So  
 können zum Beispiel 10 bis 30 Polymerfolienlagen aufgewickelt  
 sein, aber auch mehr oder weniger. Bei einer Dicke der Polymerfo-  
 lie zwischen 10 µm und 100 µm, vorzugsweise unter 50 µm oder um  
 35 35 µm, läßt sich die Information auf unterschiedlichen Polymer-  
 folienlagen mit Hilfe von zum Beispiel aus der DVD-Technologie

bekannten Lese- und Schreibeinrichtungen gut auflösbar voneinander trennen. Eine Adhäsionsschicht kann zum Beispiel eine Dicke im Bereich zwischen 1  $\mu\text{m}$  und 40  $\mu\text{m}$  haben, vorzugsweise unter 25  $\mu\text{m}$  oder um 2  $\mu\text{m}$ .

5

Der Datenspeicher mit spiralartig aufgewickeltem Informationsträger hat vorzugsweise einen optisch transparenten Wickelkern, der in seinem Zentralbereich eine Aussparung aufweist. In diesem Fall ist es möglich, in der Aussparung im Zentralbereich des Wickelkerns eine Leseeinrichtung und optional eine Schreibeinrichtung eines auf den Datenspeicher abgestimmten Laufwerks anzuordnen und zum Lesen bzw. zum Schreiben von Information relativ zu dem Datenspeicher zu bewegen, während der Datenspeicher ruht. Ein ruhender Datenspeicher hat den Vorteil, daß er nicht ausgewuchtet sein muß, um hohe Rotationsgeschwindigkeiten zu ermöglichen, was sich günstig auf die Herstellungskosten auswirkt.

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen näher beschrieben. Die Zeichnungen zeigen in

Figur 1 in den Teilen (a), (b) und (c) schematische Darstellungen verschiedener Schritte bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Schreiben von Information in einen Datenspeicher mit einem optischen Informationsträger und

Figur 2 einen erfindungsgemäßen Datenspeicher, der einen spiralartig auf einen Wickelkern aufgewickelten Informationsträger aufweist, in schematischer perspektivischer Darstellung, wobei innerhalb des Wickelkerns Teile eines auf den Datenspeicher abgestimmten Laufwerks angeordnet sind.

In Figur 1 sind verschiedene Schritte eines Ausführungsbeispiels für ein Verfahren zum Schreiben von Information in einen

Datenspeicher mit einem optischen Informationsträger veranschaulicht.

Der optische Informationsträger weist einen Polymerträger 1 auf, der als Polymerfolie gestaltet sein kann. Auf dem Polymerträger 1 ist eine dünne Schicht 2 aufgetragen, die brechzahländernde Atome und/oder Moleküle enthält. Dabei können die brechzahländernden Atome und/oder Moleküle die gesamte Schicht 2 ausmachen, sie können aber auch in eine Matrix aus einem Trägermaterial eingebettet sein.

Figur 1(a) zeigt, wie die Schicht 2 mit dem darunterliegenden Polymerträger 1 an drei verschiedenen Stellen mit Hilfe eines als Schreibstrahl dienenden fokussierten Laserstrahls 3 lokal erwärmt wird. Dabei entspricht die Größe eines erwärmten Bereichs ungefähr der Größe, die zum Speichern einer Informationseinheit vorgesehen ist. Typischerweise hat der Fokus des Schreibstrahls 3 eine Größe (je nach geometrischer Form des Fokus zum Beispiel Durchmesser oder Seitenlänge) von ca. 1  $\mu\text{m}$  oder darunter. Um die Erwärmung an den drei in Figur 1(a) gezeigten Stellen durchzuführen, kann der Schreibstrahl 3 nacheinander auf diese Stellen gerichtet werden. Es ist aber auch eine gleichzeitige Erwärmung aller drei Stellen denkbar, was zum Beispiel durch Verwendung mehrerer Schreibstrahlen, durch Bestrahlung einer Maske oder durch Projektion eines dem gewünschten Erwärmungsmuster entsprechenden Bildes auf die Schicht 2 erreicht werden kann.

Infolge der lokalen Erwärmung diffundieren an den drei betrachteten Stellen brechzahländernde Atome und/oder Moleküle aus der Schicht 2 in den Polymerträger 1, was in Figur 1(b) veranschaulicht ist. Die Stellen des Polymerträgers 1 mit erhöhter Konzentration an brechzahländernden Atomen und/oder Molekülen sind in Figur 1(b) mit 4 bezeichnet. In diesen Bereichen hat der Polymerträger 1 eine veränderte Brechzahl, was zu einer Änderung der Reflektivität an den Grenzschichten des Polymerträgers 1

führt und von einem Lesestrahl in einem auf den Datenspeicher abgestimmten Laufwerk erfaßt werden kann.

Figur 1(c) zeigt als weiteren Schritt des Verfahrens, daß der Rest der Schicht 2 nach dem Eingeben der Information entfernt wird, zum Beispiel mit Hilfe eines Löse- oder Ätzmittels. In diesem Fall können die brechzahländernden Atome und/oder Moleküle nur an den einzelnen Informationseinheiten zugeordneten Stellen des Polymerträgers 1 und nur entsprechend dem eingegebenen Informationsinhalt einen Effekt zeigen, was ein leicht zu erfassendes Lesesignal ermöglicht.

Der in Figur 1(c) veranschaulichte Verfahrensschritt kann aber auch entfallen, so daß die restliche Schicht 2 auf dem Polymerträger 1 verbleibt. Die optischen Eigenschaften des Polymerträgers 1 werden nämlich durch das Eindiffundieren der brechzahländernden Atome und/oder Moleküle an den den Schreibstrahlen 3 ausgesetzten Stellen in ausreichendem Maße verändert, so daß ein Unterschied zu anderen Stellen mit Hilfe einer Leseeinrichtung noch erfaßbar ist. Diese Variante des Verfahrens hat den Vorteil, daß ein Datenspeicher, bei dem die Schicht 2 auf dem Polymerträger 1 verbleibt, auch von einem Benutzer mit Hilfe eines preisgünstigen Datenlaufwerks beschrieben werden kann. Dies gilt auch für den Fall, daß der Datenspeicher mehrere Lagen eines mit einer Schicht 2 versehenen Polymerträgers 1 aufweist, wie unten anhand von Figur 2 näher erläutert.

Als brechzahländernde Atome und/oder Moleküle sind insbesondere stark polarisierbare Moleküle wie halogenhaltige Moleküle, Aromaten oder aromatische halogenhaltige Moleküle geeignet. Infolge der generell großen Polarisierbarkeit ist in diesen Fällen die Brechzahl hoch. Die folgende Tabelle zeigt für einige in flüssiger Form vorliegende Verbindungen die Brechzahl  $n$  im Licht der Natrium-D-Linie bei 20 °C.

	Verbindung	n
	Benzol	1,504
	Fluorbenzol	1,468
	Chlorbenzol	1,524
5	Brombenzol	1,561
	1,2-Difluorbenzol	1,445
	Perfluorbenzol	1,378
	1,2-Dichlorbenzol	1,552
	1,2-Dibrombenzol	1,616
10	Cyclohexan	1,427
	Fluorcyclohexan	1,415
	Chlorcyclohexan	1,463
	Bromcyclohexan	1,496
	1,2-cis-Dichlorcyclohexan	1,497
15	1,2-cis-Dibromcyclohexan	1,551

Als halogenhaltige Materialien kommen besonders Harze und Oligomere in Frage. Im Bereich der Acrylate zum Beispiel ist eine Vielfalt von teilweise und vollständig halogenierten Monomeren kommerziell erhältlich.

Es folgen einige Beispiele für Materialien für den Polymerträger 1 und weitere Beispiele für brechzahländernde Moleküle in der Schicht 2.

Der Polymerträger kann eine Polymerfolie aus biaxial orientiertem Polypropylen (BOPP) oder Polyethylenterephthalat (PET) aufweisen. Es sind aber auch Polymerfolien aus nicht verstrecktem Material

denkbar, weil das Einbringen der Information auf einem anderen Prinzip beruht, als in der eingangs erwähnten DE 298 16 802 beschrieben ist. So können zum Beispiel Folien aus Polymethylmethacrylat (PMMA), COC (einem von Hoechst vertriebenen cycloolefinischen Copolymer) oder einem von Nippon Zeon unter der Bezeichnung Zeonex vertriebenen Material angewandt werden. Die drei letzteren Materialien sind völlig amorph (sie enthalten also keine Kristallite) und daher sehr transparent. Ein Vorteil von PMMA ist neben einem günstigen Preis die chemische Verwandtschaft zu halogenierten Acrylatlacken, die als Schicht mit brechzahländernden Molekülen aufgebracht werden können. COC und Zeonex weisen demgegenüber eine erhöhte Temperaturstabilität auf. So betragen die Glasübergangstemperaturen für PMMA etwa 105 °C, für COC etwa 135 °C und für Zeonex etwa 135 °C.

15

Als Materialien für die Schicht mit brechzahländernden Atomen und/oder Molekülen sind zum Beispiel chlorierte oder bromierte Methacrylate oder Acrylate vorteilhaft, insbesondere, wenn sie schon etwas anpolymerisiert sind, also als sogenannte Oligomere, z.B. Pentabromphenylacrylat und Pentabromphenylmethacrylat. Letztere Verbindungen enthalten neben dem Brom auch noch eine aromatische Phenylgruppe. Wenn als optischer Effekt zur Informationsspeicherung eine lokale Brechzahlerniedrigung erwünscht ist, können entsprechende fluorierte Methacrylate oder Acrylate eingesetzt werden, z.B. Pentadecafluorooctylacrylat oder Pentadecafluorooctylmethacrylat. Denkbar sind auch Epoxidharze, die z.B. aus 2,2',6,6'-Tetrabrombisphenol A und einer Epoxykomponente, z.B. Epichlorhydrin, gefertigt werden.

30 Figur 2 zeigt in schematischer Darstellung einen Datenspeicher D und eine Schreib- und Leseeinrichtung S eines auf den Datenspeicher D abgestimmten Laufwerks. Der Datenspeicher D weist eine Anzahl von Lagen 10 einer als Informationsträger dienenden Polymerfolie 11 auf, auf die eine in Figur 2 nicht separat gezeigte Schicht aufgetragen ist, die brechzahländernde Moleküle enthält. Die Polymerfolie 11 mit der genannten Schicht ist spiralartig auf

einen optisch transparenten, hülseförmigen Wickelkern aufgewickelt. Der Wickelkern ist in Figur 2 der Übersichtlichkeit halber nicht dargestellt; er befindet sich innerhalb der innersten Lage 10. Zur besseren Veranschaulichung sind die einzelnen Lagen 10 der Polymerfolie 11 einschließlich der Schicht mit brechzahländernden Molekülen in Figur 2 als konzentrische Kreisringe gezeigt, obwohl die Lagen 10 durch spiralartiges Wickeln der beschichteten Polymerfolie 11 ausgebildet sind. Zwischen benachbarten Lagen 10 der beschichteten Polymerfolie 11 ist jeweils eine Adhäsionsschicht 12 angeordnet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Adhäsionsschichten 12 in Figur 2 in nicht maßstäblich vergrößerter Dicke eingezeichnet.

Die Polymerfolie 11 selbst besteht im Ausführungsbeispiel aus biaxial orientiertem Polypropylen (BOPP) und wurde vor dem Wickeln in beiden Flächenrichtungen vorgespannt. Im Ausführungsbeispiel hat sie eine Dicke von 35  $\mu\text{m}$ ; andere Dicken im Bereich von 10  $\mu\text{m}$  bis 100  $\mu\text{m}$  oder auch außerhalb dieses Bereichs liegende Dicken sind ebenfalls denkbar. Die Schicht mit brechzahländernden Molekülen auf der Polymerfolie 11 hat im Ausführungsbeispiel eine Dicke von 1  $\mu\text{m}$ , wobei auch andere Dicken möglich sind. Sie besteht im Ausführungsbeispiel aus einem chlor- oder bromhaltigen Harz. Die Adhäsionsschichten 12 sind gasblasenfrei und bestehen im Ausführungsbeispiel aus Acrylatkleber, bei einer Dicke von 23  $\mu\text{m}$ , wobei bevorzugte Schichtdicken zwischen 1  $\mu\text{m}$  und 40  $\mu\text{m}$  liegen. (Gegebenenfalls können die Adhäsionsschichten entfallen, wenn die die brechzahländernden Moleküle enthaltende Schicht adhäsive Eigenschaften aufweist.) Im Ausführungsbeispiel hat der Datenspeicher D zwanzig Lagen 10 der beschichteten Polymerfolie 11 und einen Außendurchmesser von etwa 30 mm. Die Höhe des Wickelzylinders beträgt 19 mm. Eine andere Anzahl von Lagen 10 oder andere Abmessungen sind ebenfalls möglich. Die Anzahl der Wicklungen oder Lagen 10 kann zum Beispiel zwischen zehn und dreißig liegen, aber auch größer als dreißig sein.



Die im Innenraum des Wickelkerns angeordnete Schreib- und Lese-  
 einrichtung S enthält einen Schreib- und Lesekopf 20, der mit  
 Hilfe einer Mechanik 21 in den Richtungen der eingezeichneten  
 Pfeile gedreht und axial hin- und herbewegt werden kann. Der  
 5 Schreib- und Lesekopf 20 weist optische Elemente auf, mit deren  
 Hilfe ein von einem in Figur 2 nicht dargestellten Laser erzeug-  
 ter Lichtstrahl (zum Beispiel der Wellenlänge 630 nm oder 532 nm)  
 auf die einzelnen Lagen 10 der beschichteten Polymerfolie 11  
 fokussiert werden kann. Da der Schreib- und Lesekopf 20 mit Hilfe  
 10 der Mechanik 21 bewegt wird, kann er alle Lagen 10 des Datenspei-  
 chers D vollständig abtasten. Im Ausführungsbeispiel ruht dabei  
 der Datenspeicher D. Er braucht also nicht im Hinblick auf eine  
 hohe Rotationsgeschwindigkeit ausgewuchtet zu sein (und muß auch  
 nicht abgewickelt oder umgespult werden), im Gegensatz zu dem  
 15 Schreib- und Lesekopf 20. Der Übersichtlichkeit halber sind in  
 Figur 2 die zum Auswuchten des Schreib- und Lesekopfs 20  
 vorgesehenen Elemente nicht gezeigt. Der erwähnte Laser befindet  
 sich außerhalb des Schreib- und Lesekopfs 20 und ist stationär;  
 der Laserstrahl wird über optische Elemente in den Schreib- und  
 20 Lesekopf 20 gelenkt.

Zum Speichern oder Einschreiben von Information in den Daten-  
 speicher D wird der Laser im Ausführungsbeispiel mit einer  
 Strahlleistung von etwa 1 mW betrieben. Der Laserstrahl dient  
 dabei als Schreibstrahl und wird auf eine vorgewählte Lage 10 der  
 beschichteten Polymerfolie 11 fokussiert, so daß der Strahlfleck  
 kleiner als 1  $\mu\text{m}$  ist, wobei die Lichtenergie in Form kurzer Pulse  
 von etwa 10  $\mu\text{s}$  Dauer eingebracht wird. Die Energie des Schreib-  
 strahls wird in dem Strahlfleck absorbiert, was zu einer lokalen  
 30 Erwärmung der Polymerfolie 11 und der darauf aufgetragenen  
 Schicht mit brechzahländernden Molekülen und damit zu einer  
 Diffusion der brechzahländernden Moleküle in die Polymerfolie 11  
 führt. Dadurch ändern sich lokal die Brechzahl und die Re-  
 flektivität. Beim Schreibvorgang ist der Schreibstrahl in den zu  
 35 der betrachteten Lage 10 der beschichteten Polymerfolie 11  
 benachbarten Lagen defokussiert, so daß die benachbarten Lagen

der beschichteten Polymerfolie 11 lokal nur geringfügig erwärmt werden und dort die gespeicherte Information nicht verändert wird.

- 5 Um gespeicherte Information aus dem Datenspeicher D auszulesen, wird der Laser im Continuous-Wave-Modus (CW-Modus) betrieben. In Abhängigkeit von der gespeicherten Information wird der auf die gewünschte Stelle fokussierte Lesestrahl reflektiert, und die Intensität des reflektierten Strahls wird von einem Detektor in  
10 der Schreib- und Leseeinrichtung S erfaßt.

- Der Datenspeicher kann auch von einer Ausführungsform sein, die vom Benutzer nicht beschreibbar ist. In diesem Fall enthält er vom Hersteller eingeschriebene Informationseinheiten. Eine  
15 Schreibfunktion im Datenlaufwerk des Benutzers erübrigt sich dann.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Schreiben von Information in einen Datenspeicher (D) mit einem optischen Informationsträger, der einen Polymerträger (1) aufweist, wobei an einzelnen Informationseinheiten zugeordneten Stellen (4) des Polymerträgers (1) in Abhängigkeit von der einzugebenden Information brechzahländernde Atome und/oder Moleküle in den Polymerträger (1) eingebracht werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die brechzahländernden Atome und/oder Moleküle in den Polymerträger (1) eindiffundiert werden, vorzugsweise durch lokale Erwärmung.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die brechzahländernden Atome und/oder Moleküle einer Schicht (2) entstammen, die auf dem Polymerträger (1) aufgetragen ist.
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die restliche Schicht (2) nach dem Eingeben der Information von dem Polymerträger (1) entfernt wird.
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die brechzahländernden Atome und/oder Moleküle mittels Teilchenstrahlen in den Polymerträger implantiert werden.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die einzugebende Information durch Bestrahlung mit infrarotem Licht eingegeben wird.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die einzugebende Information mittels eines fokussierten Schreibstrahls (3) eingegeben wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die einzugebende Information großflächig unter Verwendung einer Maske eingegeben wird.
- 5 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß als brechzahländernde Atome und/oder Moleküle stark polarisierbare Moleküle verwendet werden.
10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß als stark polarisierbare Moleküle halogenhaltige Moleküle verwendet werden.
- 10 11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß als stark polarisierbare Moleküle aromatische Moleküle verwendet werden.
- 15 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß als brechzahländernde Atome und/oder Moleküle gering polarisierbare Moleküle verwendet werden.
- 20 13. Datenspeicher, mit einem optischen Informationsträger mit eingegebener Information, der einen Polymerträger (1) aufweist, wobei der Polymerträger (1) an einzelnen Informationseinheiten zugeordneten Stellen (4) in Abhängigkeit von der eingegebenen Information brechzahländernde Atome und/oder Moleküle enthält.
14. Datenspeicher, mit einem optischen Informationsträger, der einen Polymerträger (1) aufweist, wobei der Polymerträger (1) mit einer Schicht (2) versehen ist, die brechzahländernde Atome und/oder Moleküle enthält, die durch lokale Erwärmung in den Polymerträger (1) eindiffundierbar sind.
- 30 15. Datenspeicher nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß die brechzahländernden Atome und/oder Moleküle stark polarisierbare Moleküle aufweisen.
- 35

16. Datenspeicher nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die stark polarisierbaren Moleküle halogenhaltige Moleküle aufweisen.

5 17. Datenspeicher nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, daß die stark polarisierbaren Moleküle aromatische Moleküle aufweisen.

10 18. Datenspeicher nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß die brechzahländernden Atome und/oder Moleküle gering polarisierbare Moleküle aufweisen.

15 19. Datenspeicher nach einem der Ansprüche 14 bis 18 in Verbindung mit Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Schicht (2) ein Absorber zugeordnet ist, der dazu eingerichtet ist, einen Schreibstrahl zumindest teilweise zu absorbieren und die dabei erzeugte Wärme zumindest teilweise lokal an die Schicht (2) und/oder den Polymerträger (1) abzugeben.

20

20. Datenspeicher nach einem der Ansprüche 13 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß der Informationsträger mehrere Polymerträgerlagen (10) aufweist, durch die hindurch Informationseinheiten aus einer vorgewählten Polymerträgerlage (10) auslesbar und gegebenenfalls in eine vorgewählte Polymerträgerlage (10) schreibbar sind.

30 21. Datenspeicher nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen benachbarten Polymerträgerlagen (10) jeweils eine Adhäsionsschicht (12) angeordnet ist.

35 22. Datenspeicher nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß die Brechzahl der Adhäsionsschicht (12) nur geringfügig von der Brechzahl des Polymerträgers (11) abweicht.

23. Datenspeicher nach einem der Ansprüche 13 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß der Polymerträger eine Polymerfolie (11) aufweist.

5 24. Datenspeicher nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß der Informationsträger (11) spiralartig aufgewickelt ist.

25. Datenspeicher nach Anspruch 24, gekennzeichnet durch einen optisch transparenten Wickelkern, der in seinem Zentralbereich eine Aussparung aufweist.

10

26. Verwendung eines Datenspeichers nach Anspruch 25 in einem darauf abgestimmten Laufwerk, das eine Leseeinrichtung (S) und optional eine Schreibeinrichtung (S) aufweist, wobei die Leseeinrichtung (S) und die optionale Schreibeinrichtung (S) in der Aussparung im Zentralbereich des Wickelkerns angeordnet sind und zum Lesen bzw. Schreiben von Information relativ zu dem Datenspeicher (D) bewegt werden, während der Datenspeicher (D) ruht.

15



11070500

### Zusammenfassung

Bei einem Verfahren zum Schreiben von Information in einen Datenspeicher mit einem optischen Informationsträger, der einen Polymerträger (1) aufweist, werden an einzelnen Informationseinheiten zugeordneten Stellen des Polymerträgers (1) in Abhängigkeit von der einzugebenden Information brechzahländernde Atome und/oder Moleküle (4) in den Polymerträger (1) eingebracht.

(Figur 1)

1407-05-00



D →

Fig. 2